



MEDITERRANEAN
STUCCO



Barniz protector Clear Coat

- Barniz protector para estucos, madera y yeso
- Acabados transparentes satinados
- Producto listo al uso con gran facilidad de uso
- Mono-componente, listo al uso
- Lavable
- Aplicación en paredes y techos interiores y exteriores con llana de acero

El barniz protector CLEAR COAT MS esta indicado para la terminación y protección de revestimientos de paredes y techos, ya sean interiores o exteriores.

Para conseguir una impermeabilización completa del STUCCO FINO MS, en zonas que reciben agua (como paredes de baño o fachadas) debe aplicar 2 capas del barniz protector CLEAR COAT MS.

Características y ventajas

Las principales características de CLEAR COAT MS son:

- Aplicación sobre cualquier superficie.
- Mono-componente. Producto listo a usar.
- Secado rápido con total transparencia.
- 100% lavable.
- Excelente adhesión.
- Aplicación en paredes y techos interiores y exteriores.
- Elevada cubrición.
- No amarillea.

Soportes

Los soportes donde es aplicado CLEAR COAT MS deben de ser resistentes y estar limpios, sin polvo, grasas, ceras y cualquier material que dificulte su adherencia.

CLEAR COAT MS puede ser aplicado tanto en paredes techos interiores y exteriores, sobre soportes tales como:

- Estuco
- Pintura plástica.
- Cemento, mortero de cal, yeso y masilla, previamente debe haber aplicado un sellador de poro.
- Madera, etc.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Datos técnicos

Tipo	: Esmalte acrílico
Color	: Blanco, cuando seca queda transparente
Peso específico a 20 °C	: 1,02 Kg/Lts ffl 2%
Uso	: Paredes y techos interiores y exteriores
Olor	: Característico
Viscosidad del liquido	: 200 - 400 mP.s a 20°C
Tiempo de secado al tacto	: 1 - 2 horas
Tiempo mínimo de repintado	: 6 - 12 horas
Secado total	: 24 h
Temperatura de aplicación	: + 5°C / + 30°C
Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2 - 1.5 rpm	: 1.100 cps
Contenido en sólidos en volumen	: 51%
Acabado final después del endurecimiento	: Satinado
Grado de brillo	: 70 gloss 2%
Densidad	: 1.10 g/cc
Punto de inflamación	: No inflamable. Base agua BII
Resistencia al fuego	: Ignífugo - Euroclases BFL S1
Resistencia a la abrasión	: Taber CS-17/1000g < 50 mg
Transportes	: Material considerado no peligroso
Almacenaje	: Material considerado no peligroso



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé N° 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Instrucciones de uso

Agitar el envase de CLEAR COAT MS y déjelo reposar 5 minutos antes de comenzar la aplicación.

Aplique CLEAR COAT MS con brocha, rodillo de pelo corto o a pistola. Se recomienda peinar bien la superficie con el rodillo para retirar posibles burbujas de aire, sobre todo en ambientes muy calurosos, secos o con gran ventilación.

Aplicar una capa, de forma ordenada y sin extender o estirar en demasía el producto, asegurándose de que no quede ninguna zona sin cubrir, creando una capa de aproximadamente de 0.1 mm (el grosor de un folio) asegurándose de que el producto no descuelga, peinando muy bien la superficie aplicada.

Una capa demasiado gruesa puede producir:

- Descuelgue del producto en las paredes.
- Un secado demasiado lento.

Una vez seca completamente la segunda capa (aprox entre 1 a 2 horas dependiendo de la ventilación y temperatura existente), aplique una segunda capa exactamente igual que la primera.

El tiempo de secado y endurecimiento total es de 24 horas.

Las herramientas y útiles de trabajo se limpian con Agua.

Stucco MS - Guía de aplicación

	Primer	Stucco Base	Stucco Fino	Crystalicer	Pulido	Clear Coat
Paredes de cemento o de azulejo interiores sin contacto con agua	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Paredes de cemento o de azulejo exteriores	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Paredes lisas interiores sin contacto con agua	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Paredes lisas en exteriores	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Baños y zonas que reciben agua	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Cocinas	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Oficinas, tiendas	✓	✓	✓	✓	✓	✗

* Nota: Si va a aplicar el barniz protector **CLEAR COAT MS** no aplique **CRYSTALICER WAX MS**.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Precauciones

CLEAR COAT MS, no es un barniz impermeable, es un barniz lavable. No aplicar CLEAR COAT MS, en suelos, duchas, encimeras de cocina o baño. No aplicar en zonas horizontales donde pueda estancarse el agua. En estos casos recomendamos un Barniz de Poliuretano bi-componente.

En paredes que puedan recibir agua, preste especial atención a zonas por donde puede entrar el agua (juntas de diferentes materiales, unión de pared con plato de ducha, taladros, salidas de grifos, etc...); en estas zonas recomendamos aplicar capas extras de CLEAR COAT MS, y sellar con silicona dichas juntas para evitar filtraciones o manchas de agua.

No aplique CLEAR COAT MS, sobre soportes epóxicos, pinturas al disolvente, pintura al aceite o cualquier soporte que pueda hacer una reacción no óptima a paredes CLEAR COAT MS.

No diluya el producto con agua ni disolventes.

Nunca aplicar el producto en soportes que estén mojados, húmedos o tengan humedad capilar. No aplicar el producto si existe una humedad en el ambiente superior al 50%.

No aplicar en capas superiores a 0,1 mm. Respete los tiempos de secado recomendados. Ventile bien los locales donde es aplicado.

No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C.

Nunca deje ninguna de las capas a la mitad, una vez comenzada la aplicación, continúe hasta su terminación sin paros, para que no se noten cortes, encuentros o juntas. Si la superficie es muy grande, la aplicación deben realizarla varias personas al mismo tiempo.

Mercancía considerada no peligrosa en materias de transportes. Base acuosa, libre de disolventes, alcoholes o productos inflamables.

Usar los EPIs apropiados, los vapores pueden irritar a los ojos. No poner al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.

Evite golpes o arañazos sobre las paredes terminadas de STUCCO FINO MS.

Una vez terminada la aplicación, dejar secar completamente durante 7 días antes de humedecer con agua o colocar cintas de carroceros. Si necesita realizar algún trabajo



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

de pintura junto a STUCCO FINO MS debe esperar 7 días antes de colocar cintas protectoras.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

Mercancía considerada no peligrosa en materias de transportes. Base acuosa, libre de disolventes, alcoholes o productos inflamables.

No poner este producto al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.

Consumo

Con 1 kg de CLEAR COAT MS, tendrá un rendimiento aproximado por capa de 0.1 mm de 12 m².

Formato de envases

Envases de ½ kg, 1 kg y 5 kg.

Almacenamiento

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

La gama de productos de Mediterranean Stucco han sido desarrollados conjuntamente entre CimentArt Microcement y Mediterranean Stucco. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 27-10-20.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702